

Ochrana dreva obsahujúca rozpúšťadlá

SÜDWEST Patina-Lasur

30845

Použitie:

„Patina-Lasur“ je tenko vrstvomá glazúra s perleťovým leskom pre rozmerovo nestále drevené komponenty vo vonkajšom prostredí. Vďaka atraktívnej špeciálnej pigmentácii sa dosiahne charakter starého dreva.

Typické oblasti použitia: ploty, strechy, drážky a drevené obklady, balkóny drevené fasády .

Vlastnosti:

atraktívny starý drevený vzhľad

- vysoká hĺbka prieniku
- minimálna tvorba filmu**
- otvorené póry
- s preventívnou ochranou proti riasam a pliesňam**
- bez odlupovania
- bez pásov a začiatku a konca ťahu (rovnomerný povrch)**
- odolné voči poveternostným vplyvom
- dobrá ochrana pred UV žiarením odrazom pigmentov**
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farba:

PAT 0700 strieborná	PAT 0600 smaragd
PAT 0200 meď	PAT 0701 titán
PAT 0100 zlato	PAT 0800 naplavené drevo

Objem: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Spotreba: 50 – 80 ml/m²

Skutočná spotreba je závislá od objektu a ovplyvnená faktormi ako kvalita povrchu a savosť. Presné hodnoty sa získajú skúšobným náterom

Lesk: saténovo lesklý

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky vrstvy a prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarske a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný

prach a/alebo paru. Práce vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť mriežkovou skúškou alebo odtrhovou skúškou. Pri opakovanom nátere previesť prebrúsenie medzi nátermi.

Príprava podkladu:

Šedivé a zvetrané drevené zóny obrúsiť do základného podkladu. Základné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. ostré drevené hrany prebrúsiť. Pri vodorovných plochách dbať na dostatočné odtokanie. Vlhkosť dreva by nemala prekročiť pri rozmerovo stálych stavebných dielov 13 +/-2 % a pri rozmerovo nestálych stavebných dielov 18 %. Čím suchší je podklad tým je väčšia hĺbka prieniku, čím sa zväčšuje ochranná funkcia a životnosť následných náterov. Tropické dreveniny vyčistiť látkou spomaľujúcou schnutie -Nitroriedidlom a previesť skúšobný náter. Nový hladký alebo ohobľovaný drevený povrch obrúsiť a riadne vyčistiť. Vystupujúcu živicu/prísady v dreve odstrániť. Nové drevené komponenty podľa možnosti zo všetkých strán základne naniesť a po vrstvách. Vo vonkajšom prostredí je odporúčané, neošetrené alebo voľne položené drevené komponenty náchylné na pleseň predošetriť s „SÜDWEST Holz Imprägnier- Grund“. Technický list DIN 68800 časť 3 a BfS leták 18 sledovať.

Spracovanie:

„Patina-Lasur“ pred použitím dobre premiešajte. Optimálny povrch sa dosiahne v procese nanášania. Podľa podkladu 2 - 3 razy nanášať nezriedené. Patina-Lasur je hneď aplikovateľná. Nepoužívať pri teplote nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C (teploty vzduchu a a teploty objektu). Nehodí sa pre rozmerovo stále dreva ako sú okná dvere.

Riedenie /čistenie náradia:

Syntetické riedidlo.

Sušenie:

(+ 20°C / 60 % rel. vlhkosť vzduchu)

Suchý:	prib. 3 hodiny
Nelepivý:	prib. 4 hodiny
Pretierateľný:	prib.12 hodín

Vysoká hrúbka vrstvy a nižšia teplota zväčšujú dobu schnutia .

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvozené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST Patina-Lasur

Dodatočné upozornenia:

Nenatierať vyhriate podklady a drevené podklady na priamom slnku, alebo drevené podklady ktoré by v priebehu 2-3 hodinách po nanosení mohli byť priamo slnkom ožiarené.

Doba schnutia sa pri prvom nátere môže predĺžiť pri drevinách s vysokým obsahom prísad Druhý náter previesť až po dôkladnom uschnutí.

Smernica ES 2004/42 / ES:

Produkt „Patina-Lasur“ spadá pod VOC produktovú kategóriu (700 g/l) a je týmto VOC-komform.

Biocíd- Nariadenie :

Obsahuje Propiconazol ako účinnú látku k ochrane vrstvy podľa Biocíd-nariadenie (528/2012) Art. 58 (3).

VDL(o obsiahnutých látkach) prehlásenie:

alkydová živica (podľa farebného tónu anorganické alebo organické pigmenty),glykotery alifatické uhľovodíkové zmesi, reologické aditíva, svetelný antioxidant, suché látky, antioxidanty, odpeňovače, Ochranný film na báze propicanazolov

GISCODE: BSL40

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov zabezpečte dobré vetranie.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby sa nezriedený produkt alebo veľké množstvá

dostali do spodných vôd, vodných tokov alebo kanalizácií.

V prípade znečistenia vôd kontaktovať príslušné úrady

Ďalšie informácie v aktuálnom bezpečnostnom liste na

www.sudwest.sk.

Skladovanie:

V chladnom ale nemrazivom prostredí skladovať, otvorené nádoby pevne uzatvoriť. Pri skladovaní a spracovaní rešpektovať zákonne nariadenia o kontrole znečistenia podzemných vôd a vodných tokov ako aj ovzdušia. Neskladovať dlhšiu dobu nad 30 °C ako aj v nemrazivom prostredí.

Likvidácia:

Prázdne nádoby sa nesmú opätovne použiť. Obsah/ Nádoby zaniešť schválenej spoločnosti na likvidáciu odpadu .

Technické rady:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Jún/2018/KM