

## Boje i lakovi na bazi vode

# SÜDWEST AquaVision PU-Airless Lack Satin

30016



### Upotreba:

AquaVision PU-Airless Lacquer Satin je boja namijenjena za učinkovito premazivanje unaprijed pripremljenih podloga u interijeru i eksterijeru. Proizvod nanesite metodom Airless prskanjem bez razrjeđivanja.

### Podloge:

Grundirano drvo i drveni materijali, nosivi stari premazi, grundirane podloge kao što su metali i plastika.

### Svojstva:

- blagi miris
- učinkovita obrada na velikim površinama
- visoka izdržljivost
- brzo sušenje
- vrlo dobra pokrivna moć
- nije ljepljiv za druge boje (ovisno o temperaturi ili pritisku)
- vrlo dobra razmazivost
- visok stupanj bjeline
- bez žućenja
- visoka mehanička otpornost

**Boja:** 9110 bijela

**Volumen:** 5 l

**Potrošnja:** cca 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>

**Razina sjaja:** sredni sjaj (cca 20 - 25 GU pri 60°)

### Primjena:

#### Opća pravila:

podloge i soboslikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i preparirani radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjericama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prijanjanje presjekom i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju nadgradnih slojeva (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međubrus.

### Priprema podloge:

#### Podloge sa temeljnim premazom:

Temeljito izbrusiti i očistiti površine. Za postizanje osobito kvalitetnih površina nanesite međusloj ili ispunite SÜDWEST AquaVision PU Airless Vorlackom.

#### Stari premazi:

Probajte na određenom mjestu. Stare premaze koji nisu nosivi potrebno je ukloniti bez ostataka i izraditi nanovo prema podlozi. Očistite i temeljito izbrusite potporene stare premaze. Za postizanje osobito kvalitetnih površina nanesite međusloj ili ispunite SÜDWEST AquaVision PU Airless Vorlackom.

### Obrada:

Dobro promiješajte i prskajte bez razrjeđivanja.

	Airless	Temp Spray	Airmix
Unutarnji promjer mlaznice	0,010"	0,010"	0,010"
Tlak mterijala	najm. 120 bar	80 - 100 bar	60 – 80 bar
Kut prskanja	20° - 40°	20° - 40°	20° - 40°
Temperatura	-	40° C	-
Tlak zraka	-	-	cca 2 bar

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima.

# SÜDWEST AquaVision PU-Airless Lack Satin

**Uvjeti obrade:**

Temperatura zraka i vlaga utječu na sušenje i razlivanje boja na bazi vode. Optimalna temperatura obrade je 10°C - 25°C (cca. 60% relativne vlažnosti). Pri niskim temperaturama i visokoj vlažnosti zraka sušenje traje duže.

**Razrjeđivanje/čišćenje alata:**

Čista voda (kvaliteta vode za piće).

Za vrijeme dužih pauza ili nakon završetka rada radni alat oprati vodom, oprati u sapunici i isprati.

**Sušenje:**

(pri +20°C / 60% relativne vlažnosti, 200 µm debljine vlažnog sloja). Veća debljina sloja i/ili niža temperatura produžuju vrijeme sušenja.

Neljepljivo za prašinu i dodir: cca 1 sat  
Mogućnost obrade: cca 12 sati

**Bilješka:**

Nakon 16 sati, AquaVision PU-Airless Lack Satin možete brusiti ručno s brusnom pločom. Prije strojnog brušenja velikih površina preporučujemo vrijeme sušenja od cca 36 sati.

**Direktiva EZ 2004/42/EZ:**

Proizvod "AquaVision PU-Airless Lack Satin" pada ispod maksimalne VOC vrijednosti kategorije proizvoda d (130 g/l) i stoga je VOC usklađen.

**VDL deklaracija (sadržane tvari):**

Akrilatne disperzije, akrilatne PU-disperzije, ovisno o nijansi, anorganski i/ili organski (bijeli) pigmenti, voda, glikoli, neutralizatori, deterdženti, disperzanti, sredstva protiv pjenjenja, zgušnjivači, amorfne silicijeve kiseline, aditivi za granične površine, aditivi za površine, inhibitori korozije, zaštita tijekom skladištenja na bazi metilizotiazolinona i benzizotiazolinona.

**GISCODE:** BSW30

**Opće sigurnosne upute:**

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade i sušenja boja i lakova. Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustite da nerazrijeđeni proizvod ili velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

Dotadne informacije u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

**Skladištenje:**

Otvoreni spremnik hermetički zatvorite i čuvajte na hladnom, suhom mjestu bez mraza.

**Sakupljanje i odlaganje otpada:**

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

**Tehnička podrška:**

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju:

[info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Veljača / 2019 / KM