

PRONOVA sanitárny silikón

Vlastnosti:

PRONOVA sanitárny silikón je kyslo vytvrdzujúci, vysokoelastický silikónový tmel s dlhodobou ‚filmovou‘ ochranou pred napadnutím plesňami. Veľmi dobrá priľnavosť na skle, smalte, kachličkách, glazúrovanej keramike, hliníku, akrylových vaniach a mnohých plastoch. Excelentná odolnosť voči starnutiu a poveternostným vplyvom. Veľmi dobre vyhladzovateľný. Odolný voči bežným domácim čistiacim prostriedkom. Trvalo vodotesný. S veľmi nízkymi emisiami – obzvlášť vhodný na citlivé interiérové použitia.

Oblasť použitia:

Ideálny na utesnenie, ako aj na spojovacie, rohové a dilatačné škáry v sanitárnych a obývaných priestoroch, napr. na kachličkách, vaniach, sprchových kútoch, umývadlách, výlevkách a kuchynskom nábytku.

Výhody produktu:

- kyslo vytvrdzujúci
- nežltajúci
- vysoko elastický
- trvalo vodotesný
- veľmi dobré spracovateľské vlastnosti
- dlhodobá ochrana pred plesňami
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolný voči bežným domácim čistiacim prostriedkom
- odolný voči UV-žiareniu a starnutiu

Technické informácie:

Základná surovina:	silikónový polymér (kyslo vytvrdzujúci)
Tvrdosť Shore – A:	ca. 20 (±3)
Hustota:	ca. 1,03 g/cm ³ (±0,03)
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-40°C - + 180°C
Teplota spracovania:	+5°C - + 40°C
Vytvrdnutie:	ca. 2-3 mm/24h ⁽¹⁾
Doba tvorby filmu:	ca. 10-15 minút ⁽¹⁾
Prípustná celková deformácia:	ca. 25%
Prípustná šírka škáry:	5-25 mm
Normy a skúšky:	EN 15651-1: E-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: XS1 GEV-Emicode® EC 1 plus (veľmi nízky obsah emisií)

⁽¹⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Staré zvyšky silikónu opatrne odstráňte rezným nástrojom (napr. škárovacím nožom PRONOVA). Spracovávané plochy na kritických povrchoch treba bezpodmienečne predpripraviť silikónovým základným náterom (napr. Pronova Fugen Primer). Predvyplňte hlboké škáry pomocou Pronova PE-škárového výplňového profilu, aby ste zamedzili trojstrannému priľnutiu tesniacich materiálov. Na dosiahnutie perfektného výsledku oblepte okraje škár maskovacou páskou.

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. PRONOVA sanitárny silikón vstrekuje do škár rovnomerne bez medzier za pomoci aplikačnej pištole, a počas tvorby filmu vyhladíte pomocou čistej vody a vhodného náradia, ako napr. škárovacieho hladítka – Pronova Fugen Ass. Následne odstráňte maskovaciu pásku. Následne odstráňte maskovaciu pásku.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým PRONOVA sanitárnym silikónom sa môžu odstrániť pomocou špiritusu alebo náhradou terpentínu. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý produkt sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA sanitárny silikón v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 12 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Pri vytvrdzovaní sa uvoľňuje kyselina octová. Nevhodný na koróziu ohrozené kovy, ako aj na omietky, betón, vápencový pieskovec, prírodný kameň/mramor alebo na miesta pod vodou. Nepriľnavé materiály ako teflón®, polypropylén, polyetylén, ako aj substráty obsahujúce bitúmen a decht, nie sú vhodné ako príľnavý základ. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba:	300ml kartuša
Balene:	12 Ks/Kartón
Farebný odtieň:	transparentný, biely, striebornosivý, bledý sivý, Manhattan, pieskový sivý, stredný sivý, sivý, antracit, čierny, Bahama-hnedý, bambus, bledý hendý, hnedý, hlboký hnedý

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu.

Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.