

Barvy a laky obsahující rozpouštědla

SÜDWEST All-Deck Metallic-Lack Satin

30720



Použití:

Barva pro vysoce kvalitní, lesklé metalické nátěry dřevěných, plastových nebo kovových podkladů v interiéru i exteriéru, jako jsou dveře, okna, brány, zábradlí, zárubně, dřevěné obložení atd. Je vhodný i pro renovaci neporušených starých nátěrů.

Upozornění: neaplikujte na termoplastické podklady.

Vlastnosti:

- lesklé povrchy
- velmi dobré rozptírání na povrchu
- snadná zpracovatelnost
- vysoká odolnost a trvanlivost povlaku
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- bez aromat VdL-RL-01)
- mírně tixotropní
- odolnost proti nárazu

Barevný odstín: RAL 9006 bílý hliník
šedý hliník RAL 9007

Další metalické barevné odstíny jsou k dispozici na vyžádání podle vzorníku SÜDWEST All-Colour Lack.

Objem: 750 ml, 2,5 l

Spotřeba: 80 - 100 ml/m² podle zpracování

Stupeň lesku: Střední lesk

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení malířských prací musí odpovídat současnému stavu. Všechny nátěry a příprava by se měly vždy řídit objektem a požadavky, kterým jsou vystaveny. Respektujte platné pokyny BFS, vydané podle technických směrnic pro malířské a lakýrnické práce (směrnice pro dodavatele- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3- Malování a lakování.

Při dalším zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, pálení atd., může vznikat nebezpečný prach a výpary. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. Nestabilní podklady musí být testovány na nosnost a vhodnost pro následné nátěry. V případě potřeby vytvořte zkušební plochu a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo odtržením textilní pásky. U nadstavbových vrstev (nátěrového systému) byste měli použít mezi jednotlivými vrstvami mezivrstvu.

Zešedlé a zvětralé dřevěné povrchy obrousíte až na podklad. Staré nosné nátěry očistíte a přebruste. Zaoblete ostré dřevěné hrany. U vodorovných povrchů zajistěte dostatečný sklon odtoku. Vlhkost dřeva by neměla překročit 12 % u tvrdého a 15 % u měkkého dřeva. Čím sušší je podklad, tím větší je hloubka penetrace, což zlepšuje ochrannou funkci a trvanlivost následných nátěrů. Dřevo tropických dřevin omyjte směsí zpomalující vysychání nitroředidlem a naneste zkušební nátěr.

Pro použití v exteriéru doporučujeme neošetřené nebo volné dřevo náchylné k plísním předem ošetřit přípravkem SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržujte technický list, DIN 68800, oddíl 3 a pokyn BFS 18.

Souvislosti:

Podklad musí být suchý, čistý, nosný a bez separačních látek.

Vhodné základní informace:

Staré nátěry, lakované kovy, tvrdé plasty, dřevo a dřevěné materiály.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí.

konkrétní případ. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení.
Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Stará vydání technických listů již nejsou platná s novými vydáními.

SÜDWEST All-Deck Metallic-Lack Satin

Příprava podkladu:

Stará barva:

Testuje se na pevném místě. Odstraní staré nátěry, které nejsou nosné a stabilnější pro následné nátěry beze zbytku. Staré nátěry, které jsou nosné a stabilní, důkladně očistěte a obruňte. Případně proveďte 1 nátěr přípravkem SÜDWEST All-Grund. Dodržujte technický list.

Kovové podstavce:

Kovové podklady nechte odborně připravit a natřít přípravkem SÜDWEST All-Grund. Dodržujte technický list.

Tvrdé plasty, např. tvrdé PVC:

Čistěte pomocí SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Povrch 1x natřete přípravkem SÜDWEST All-Grund. Dodržujte technický list a pokyn BFS č. 22.

Dřevo a dřevěné materiály:

Dřevěné povrchy brousíme a čistíme ve směru vláken.

Pro nátěry dřevěných povrchů ve venkovním prostředí doporučujeme použít SÜDWEST Venti Satin (rozměrově stálé díly) nebo SÜDWEST AquaVision Holzfarbe (rozměrově stálé díly s omezeným množstvím).

Zpracování:

Dobře promíchejte a naneste 1-2krát bez ředidla válečkem, štětcem nebo stříkáním. Optimálních výsledků dosáhnete při tloušťce mokrého filmu cca 80 - 100 µm při jednom pracovním postupu.

Optimálního účinku se dosáhne postřikem. Při nanášení válečkem dbejte na rovnoměrnou aplikaci; materiál nanášejte v několika vrstvách křížovým válcováním a dokončete rovnoběžnými tahy v jednom směru. Štětcem nanášejte pouze na malé plochy (pruhování u metalických pigmentů).

Aplikace postřikem

Postup	Tryska	Tlak materiál / množství	Tlak vzduchu	Ředění
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	10 %
Nízký tlak	Střední	1/2 - 2/3	max.	10 %

Podmínky zpracování:

Nezpracovávejte ani neaplikujte při vzduchu a objektů nižších než + 5 °C nebo na přímém slunečním světle.

Ředicí/čisticí nástroje:

Pro syntetické pryskyřice použijte ředidlo (bez vůně).

Schnutí:

(při teplotě + 20 °C / relativní vlhkosti 60 %, tloušťce mokré vrstvy 100 µm).

Na povrch se nelepi prach: Lze přepracovat: Přibližně 12 hodin

Větší tloušťka vrstvy a nižší teploty zpomalují dobu schnutí.

Další upozornění:

Optimálního účinku je dosaženo po aplikaci postřikem. Při válečkování na větších plochách válečkujte rovnoměrně v jednom směru. V závislosti na postupu nanášení a tloušťce vrstvy lze metalizovanými barvami dosáhnout různých povrchových efektů. To je pro výrobek typické a nezakládá to nárok na reklamaci.

Alkydové pryskyřičné barvy obsahující rozpouštědla mají svůj charakteristický zápach, který může být cítit zaschnutí. Pro velkoplošné použití v obytných prostorech proto doporučujeme barvy na vodní bázi SÜDWEST, které jsou doporučeny pro použití v interiéru.

Konečného stupně lesku saténových nátěrů je dosaženo přibližně po 2 týdnech. U vodorovně natřených povrchů a/nebo ve špatně větraných suchých místnostech může být schnutí zpomaleno a může docházet k výkyvům ve stupni lesku. Zajistěte dostatečné teplo a větrání. Zajistěte optimální schnutí celkového nátěru nanesením maximálně 100 µm materiálu na jednu vrstvu. Vyhněte se vyšším tloušťkám mokrého filmu, např. při stříkání na vodorovné povrchy, protože znatelně zpomalují schnutí.

Světlé odstíny jsou náchylné ke žloutnutí při umělém nebo nedostatečném přirozeném osvětlení. To je pro tento typ výrobku typické, a proto není důvodem k reklamaci.

Stálost barev podle pokynu BFS č. 26:

Třída B, skupina 1 - 3 podle barevného odstínu

Směrnice ES 2004/42/ES:

Výrobek "All-Deck Metallic-Lack Satin" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků d (300 g/l), a je tedy v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Alkydové pryskyřice (anorganické a/nebo organické pigmenty podle odstínu), anorganická a minerální plniva, efektní pigmenty, směsi alifatických uhlovodíků, glykoly, detergenty, oděpěňovače, antioxidanty, sušicí prostředky, povrchové přísady.

GISCODE: BSL20

SÜDWEST All-Deck Metallic-Lack Satin

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů.

Jídlo, nápoje a krmivo pro domácí zvířata uchovávejte mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a . Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte únikům do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěné, oznamte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena.

Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: červen/2018/KM