

## Ochrana dřeva obsahující rozpouštědla

# SÜDWEST Paladur extramatt

30780

### Aplikace:

'Paladur extramatt' je zesílený čirý lak určený k uchování tvrdých a měkkých dřev v interiéru, 'Paladur extramatt' lze použít venku jako bezbarvý nátěr na glazované nebo lakované povrchy. Díky vysokému mechanickému zatížení lze "Paladur extramatt" použít například na povrchy, jako jsou sedadla nebo ochrana nábytku. S "Paladur extramatt" jsou malované povrchy snadno čistitelné a vyznačují se opticky vysoce kvalitním povrchem.

### Funkce:

- mechanické zatížení
- pěkný povrch
- volně přístupné, přemalovatelné
- Snadno udržitelné povrchy
- pevně
- bez ochucovacích látek (VdL-RL-01)

**Barevný odstín:** 0901

**Objem:** 375 ml, 750 ml, 2,5 l

**Spotřeba:** 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> na vrstvu

**Lesk:** matný (cca 5 - 20 GU při úhlu 85°)

### Aplikace:

#### Obecné použití:

Příprava podkladu a provedení malířských prací musí odpovídat současnému stavu technologie. Všechny vrstvy a přípravy by měly být vždy vedeny předmětem a požadavky, kterým jsou vystaveny. Prosíme, dodržujte aktuální pokyny BFS, vydané podle technických pokynů pro malířské a lakovací práce (výrobce směrnic – Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Viz také VOB, část C normy DIN 18363, odstavec 3 – Malování a lakování.

Další zpracování/odstranění vrstev barvy, jako je broušení, svařování, činění apod., může vytvářet nebezpečný prach a/nebo páru. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. Pokud je to nutné, používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny substráty musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. V případě nestabilních podkladů je třeba testovat jejich nosnost a vhodnost pro následné nátěry. Pokud je to nutné, vytvořte testovací plochu a zkontrolujte přilnavost pomocí mřížkového testu nebo odtho

bezbarvý testem. Při přemalování broušte mezi vrstvami broušení.

Šedé ošlehané dřevěné zóny přebrousit do základny. Vyčistěte staré základní nátěry. Písek ostré hrany. U vodorovných povrchů se ujistěte, že je dostatek odvodnění. Vlhkost dřeva by neměla přesáhnout 12 % u listnatých stromů a 15 % u jehličnanů. Čím sušší je podklad, tím větší hloubka pronikání, což zvyšuje ochrannou funkci a odolnost následných nátěrů. Tropické dřevo by mělo být čištěno nitroředidlem a mělo by se provést zkušební vrstvení. V venkovním prostředí se doporučuje předošetřit neošetřené nebo volně položené dřevěné díly náchylné k plísní pomocí "SÜDWEST Holz Imprägnier-Grund". Následují technický technický list DIN 68800 část 3 a BFS leták 18.

### Příprava:

Neředěné, natřete, váleč, stříkej. Nepracováváte při nižší teplotě a teplotě objektu ).

Jak na to + 5°C (teploty Vzduch

### Tlak spreje:

s SATAjet 3000RP/SATAjet RP

čipem: 2,0 / 2,5 mm Tlak: 1,5 – 2,0 bar

Parametry tlaku a čipu pro ostatní zařízení podle parametrů výrobce. Další informace o alternativách SATA – postřikovací nástroje pod [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) (Service / Prospekt-Download)

### Vícevrstvý povlak:

Základní nátěr a medový nátěr na nové dřevo by měly být prováděny hlavně "Paladur hochglanzend", později se však provádí "Paladur seidenmatt" nebo "Paladur extramatt". U vysoce savých povrchů lze první vrstvu zředět až o 5 % syntetickým AF ředidlem. Poté lehce obrousit vyčnívající dřevěné fáze.

### Nové dřevo v interiérech:

2 – 3 neředěné vrstvy.

### Neporušené, potažené dřevo, uvnitř:

1 – 2 neředěné vrstvy.

# SÜDWEST Paladur extramatt

## Sušení:

(+ 20°C / 60 % relativní vlhkosti, 100 µm tloušťka mokré vrstvy) Suchý: přib. 2,5 hodiny Lakovat: inc. 12 hodin Hardened: 6 – 8 týdnů

vysokou tloušťkou vrstvy a/nebo nízkými teplotami se zpozdí doba schnutí.

## Další upozornění:

Nepoužívejte jako bezbarvý nátěr na bílé laky, protože materiál může zežloutnout.

Jsou na bázi rozpouštědel a obsahují svůj typický zápach, který lze vnímat i po zaschnutí. Pro použití na velkých plochách proto doporučujeme vodní laky SÜDWEST, které jsou vhodné pro vnitřní použití.

## Ředění / čištění nástrojů:

Vyčistěte nástroj syntetickým ředidlem

## Směrnice ES 2004/42/ES:

Paladur extramatt spadá do produktové kategorie a (500g/l) a je tedy v souladu s VOC.

## Prohlášení VDL (o obsažených látkách):

Alkydová pryskyřice, alifatické směsi uhlovodíků, antioxidanty, suché látky, amorfni kyseliny křemičité, odpěňovače

**GISCODE:** BSL40

## Obecná bezpečnostní opatření:

Během zpracování a sušení barev a laků zajistěte dobré větrání.

Vyhýbejte se jídlu, pití a krmivu pro zvířata.

Vyhýbejte se kontaktu s očima a kůží. Při broušení nevedchujte prach. Držte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby neředěné produkty nebo velké množství pronikly do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace. V případě znečištění vody kontaktujte příslušné orgány. Pro více informací se podívejte na aktuální bezpečnostní list na

[www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

## Úložný prostor:

Otevřené nádoby netěsně zavřete. chladné Skladujte v a bezmrazové prostředí.

## Likvidace:

Ucpací kontejnery schváleno Společnosti na Likvidace odpadu. Zlikvidovat v souladu s S platnou právnictvem předpisy.

## Technické rady:

Pro všechny otázky, na které tento technický list není zodpovězen, je vám náš servisní tým k dispozici: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk) Z: červen/2018/KM