

Unutarnje boje

SÜDWEST GrundierFarbe

30755



Upotreba:

Kontaktni premaz bez otapala i plastifikatora na čvrstim, glatkim, slabo upijajućim ili ne upijajućim podlogama kao što su npr. stari premazi, gips ploče ili glatki beton (samo u zatvorenom) za unutarnje i vanjske prostore. Regulacija adhezije i apsorpcije.

Idealan temeljni premaz za **SÜDWEST DekorPutz F.**

Proizvod je ispitana na štetne tvari i certificiran od strane neovisnog instituta TÜV.

Boja: 9110 bijela

All-Color

Tvorničke nijanse: dostupna u pastelnim nijansama

Pakiranje: 5 l, 12,5 l

Potrošnja: 150 - 200 ml/m² na jedan sloj.
Ovisno o upojnosti i hrapavosti podlage može doći do različite potrošnje.

Gustoća: cca 1,4/cm³

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i lakiranje moraju odgovarati trenutnom stanju tehnologije. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prianjanje.

Priprema podloge:

Površina mora biti čvrsta, čista i nosiva, bez odvajajućih tvari i sinteriranih slojeva. Temeljne premaze treba premazati odgovarajućim razrjeđivanjem i ne smije stvarati sjajni sloj..

Obrada:

Nanošenje kistom, valjkom ili raspršivačem. Nanesite jedan temeljni premaz. Ovisno o upojnosti podlage, premaz razrijedite vodom do 10%. Tijekom prskanja vodite računa o veličini mlažnice i pritisku prskanja koje je odredio proizvođač opreme.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se suši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 5 ° C.

Sušenje:

Na + 20 ° C temperature zraka i temperature podlage i 65% relativne vlažnosti zraka, premaz se može urediti nakon približno 8 sati.

Posebna upozorenja:

Moguće je jedno toniranje s uobičajeno dostupnim bojama za toniranje. Dodavanje koncentrata za toniranje ne smije prelaziti 1%. Dodavanjem koncentrata pigmenta mogu se prenijeti male količine otapala i / ili plastifikatora.

SÜDWEST GrundierFarbe

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"GrundierFarbe" pada ispod maksimalne vrijednosti HOS-a kategorije proizvoda a (30 g / l) i prema tome je usklađen s VOC-om.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerna disperzija, titan-dioksid, silikatna punila, voda, sredstva za zgušnjavanje, hidrofobizirajuća sredstva, sredstvo protiv pjenjenja, sredstva za dispergiranje, deterdženti, 1,2-benzotiazolin-3-on (BIT) konzervansi, konzervansi za skladištenje na bazi Bronopol (INN)

GISCODE: BSW20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udrišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje.

Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni / 2018 / CS