

PRONOVA Bitumen Dicht – Strešný bitúmenový tmel

Vlastnosti:

PRONOVA Bitumen Dicht je za studena vytvrdzujúci, plastický tmel na báze zušľachteného bitúmenu na opravné a montážne práce v exteriéri, obzvlášť na oblastiach strechy. Vynikajúca priľnavosť na mnohých podkladoch. Okamžite odolný voči dažďu a mrazu (po vytvorení filmu). Veľmi dobre špachtľovateľný. Odolný voči UV-žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu. Trvalé premostenie trhlín. Vhodný na núdzové opravy.

Oblasť použitia:

Na utesnenie a lepenie trhlín napojení strešných membrán, svetlíkov, svetelných šácht, anténnych priechodiek a iných strešných komponentov. Vhodný na rýchle utesnenie odkvapov a napojení komínov.

Výhody produktu:

- okamžite odolný voči dažďu
- veľmi dobrá priľnavosť na bitúmen
- veľmi dobre špachtľovateľný
- trvalo premostujúci trhliny
- na núdzové opravy
- za studena vytvrdzujúci
- odolný voči UV-žiareniu a poveternostným vplyvom
- pre exteriér

Technické informácie:

Základná surovina:	Bitúmen, fyzikálne vytvrdzujúca
Hustota:	ca. 1,05 g/cm ³ (±0,03)
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-20°C - + 80°C
Teplota spracovania:	+5°C - + 50°C
Vytvrdnutie:	ca. 1-2 mm/24 h ⁽¹⁾
Doba tvorby filmu:	ca. 30 minút ⁽¹⁾
Prípustná celková deformácia:	ca. 5%

⁽¹⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

Príprava podkladu:

Vhodné sú nosné, čisté ako aj mierne vlhké podklady, pokiaľ možno bez štrku, bridlice alebo iných nečistôt. Odporúča sa test priľnavosti. Spracovávané plochy na kritických povrchoch treba ošetriť vhodným základným náterom.

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. Naneste PRONOVA Bitumen Dicht na podklad aplikačnou pištoľou a prípadne rozotrite špachtľou. Počas tvorby filmu chráňte pred vymytím. Pri lepení zabezpečte priamy kontakt lepeného materiálu s podkladom pritlačením. Tmelenie nad 4 mm by sa malo vykonávať vo viacerých vrstvách. Tieto jednotlivé vrstvy by sa mali nechať preschnúť 24 hodín. Pri lepení strešných tesniacich membrán dbajte na dostatočné prekrytie membrán (min. 10cm).

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým PRONOVA Bitumen Dicht sa môžu odstrániť čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý produkt sa dá odstrániť len mechanicky, a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA Bitumen Dicht v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 24 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Vytvrdzovanie prebieha vyparovaním sa rozpúšťadla. Nepoužívajte v sanitárnych priestoroch, na prírodnom kameni, mramore alebo pod vodou. Nepriľnavé materiály ako teflón®, polypropylén či polyetylén nie sú vhodné ako priľnavý základ. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba:	300ml kartuša
Balene:	12 Ks/Kartón
Farebný odtieň:	čierny

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.