

Sanitární silikon PRONOVA

Vlastnosti:

Sanitární silikon PRONOVA je kyselinou vytvrzující, vysoce elastický silikonový tmel s dlouhou životností.

"filmová" ochrana proti napadení plísněmi. Velmi dobrá přilnavost na sklo, smalt, dlaždice, glazovanou keramiku, hliník, akrylátové vany a mnoho plastů.

Vynikající odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům. Velmi snadno se vyhlazuje. Odolný vůči běžným čisticím prostředkům v domácnosti. Trvale vodotěsný. S velmi nízkými emisemi - vhodné zejména pro citlivé aplikace v interiéru.

Oblast použití:

Ideální pro utěsnění a pro spáry, rohy a dilatační spáry v sanitárních a obytných budovách. v oblastech, jako jsou obklady, vany, sprchy, dřezy, umyvadla a kuchyňský nábytek.

Výhody produktu:

- vytvrzování kyselinou
- nesrozumitelné
- vysoce elastické domácnosti
- trvale vodotěsné
- velmi dobré zpracovatelské vlastnosti
- dlouhodobá ochrana proti plísním
- velmi dobrá přilnavost
- odolné vůči běžným vlivům v čistič
- odolnost vůči UV záření a stárnutí

Technické informace:

Základní surovina:	Silikonový polymer (vytvrzený kyselinou)
Tvrdost podle Shorea - A:	cca. 20 (±3)
Hustota:	ca. +1,03 g/cm ³
(±0,03) Teplotní odolnost (po vytvrzení):	+5°C - +40°C
Zpevnění:	ca. 2-3 mm/24h ⁽¹⁾
Doba vzniku filmu:	cca. 10-15
minut⁽¹⁾ Přípustná celková deformace:	cca. 25%
Přípustná šířka spoje:	5-25 mm
Normy a testy:	EN 15651-1: E-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: XS1 GEV-Emicode® EC 1 plus (velmi nízké emise)



⁽¹⁾závisí na teplotě, vlhkosti, nasákavosti podkladu a hloubce spáry. Údaje podle DIN EN ISO 291 Normální klima +23°C / 50% rel. vlhkost vzduchu

Příprava podkladu:

Obdělávané plochy a podklady musí být nosné, čisté, bez prachu, oleje a mastnoty. Staré zbytky silikonu opatrně odstraňte řezným nástrojem (např. injektážním nožem PRONOVA).

Ošetřované plochy na kritických površích je nutné předem připravit silikonovým základním nátěrem (např. Pronova Fugen Primer). Hluboké spáry předem vyplňte výplňovým profilem Pronova PE, abyste zabránili trojstrannému přilnutí tmelů. Pro dokonalý výsledek přelepte okraje spár maskovací páskou.

Zpracování:

Odřízněte kazetu nad závitem, seřízněte trysku na požadovanou šířku spoje a zašroubujte. Sanitární silikon PRONOVA vstříkněte do spár rovnoměrně bez mezer pomocí aplikační pistole a během tvorby filmu vyhladte pomocí čisté vody a vhodného nářadí, např. hladítka na spáry - Pronova Fugen Ass. Poté odstraňte maskovací pásku. Poté odstraňte maskovací pásku.

Čištění:

Čerstvé znečištění nevytvrzeným sanitárním silikonem PRONOVA lze odstranit lihem nebo terpentýnem. Totéž platí pro čištění nástrojů.

Vytvrzený produkt lze odstranit pouze mechanicky pomocí vhodného řezného nástroje, jako je například injektážní nůž PRONOVA.

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě, chraňte před mrazem. Při správném skladování je sanitární silikon PRONOVA v neotevřeném obalu použitelný po dobu 12 měsíců.
Minimální trvanlivost: viz potisk na obalu.

Likvidace:

Recyklujte pouze obaly bez zbytků. Dodržujte oficiální Předpisy.

Důležité poznámky:

Během vytvrzování se uvolňuje kyselina octová. Nevhodné pro kovy náchylné ke korozi, stejně jako pro omítky, beton, vápencový pískovec, přírodní kámen/mramor nebo podvodní plochy. Jako lepicí základ nejsou vhodné nepřilnavé materiály, jako je teflon®, polypropylen, polyethylen, a také podklady obsahující asphalt a dehet. Na základě mnoha aplikací doporučujeme zákazníkům provést vlastní test vhodnosti výrobku na jejich podkladu.

Bezpečnost:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před zahájením práce si přečtěte bezpečnostní upozornění na štítku obalu a dodržujte informace v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list naleznete na adrese www.xlfarby.sk.

Forma doručení:

Plavidlo: 300ml kartuše

Balene: 12 ks/karton

Barevný odstín: Průhledný, bílý, stříbrošedý, světle šedý, Manhattan, pískově šedý, středně šedý, šedý, antracitový, černý, bahamově hnědý, bambusový, světle hnědý, hnědý, tmavě hnědý

Údaje v tomto datovém listu vycházejí z intenzivních testů v praxi i v laboratoři a jsou určeny jako orientační hodnoty a doporučení. Nepředstavují záruku ani Pojištění. Odpovědnost za individuální použití nese zpracovatel. Na základě odlišných materiálů a pracovních podmínek mimo naši sféru vlivu doporučujeme v případě pochybností provést vlastní zkoušku vhodnosti výrobku.

Vydáním tohoto datasheetu přestávají platit všechny předchozí verze.