

## Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá

# SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz

30375



### Použitie:

All-Deck Buntlack Hochglanz je farba na báze alkydovej živice s veľmi dobrou krycou schopnosťou, vhodná na vysokokvalitné nátery v interiéroch a exteriéroch.

### Vlastnosti:

- veľmi dobrá krycia schopnosť
- veľmi dobré roztekacie na povrchu
- ľahko spracovateľná so štetcom alebo valčekom
- vysoká odolnosť a trvácnosť náteru
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- bez arómatov (VdL-RL-01)
- mierne tixotropná
- odolná voči nárazom
- žiaruvzdorná do cca 80°C

### Farba:

RAL 1004 zlatožltá	RAL 1015 slonová kosť svetlá
RAL 1021 horčičná žltá*	RAL 2004 pravá oranžová
RAL 3000 ohnivá červená	RAL 5010 enciánová modrá
RAL 6005 machová zelená*	RAL 6011 žltozelená
RAL 7001 strieborná sivá*	RAL 7016 antracitová sivá
RAL 7032 štrková sivá	RAL 7035 svetlosivá
RAL 8011 oriešková hnedá*	RAL 8017 čokoládová hnedá
RAL 9005 čierna*	

### All-Color továrenské odtiene:

Ďalšie odtiene dostupné na vyžiadanie.

**Objem:** 125 ml\*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

\*Len vyznačené štandardné odtiene

### Spotreba:

Valcovanie: 80 – 100 ml / m<sup>2</sup> na náter

**Stupeň lesku:** vysoký lesk

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie maliarskych prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a ich prípravy by sa mali vždy riadiť objektom a požiadavkami, ktorým sú vystavené. Rešpektujte aktuálne BFS návody, vydané podľa technických smerníc pre maliarke a lakové práce (zhotovovateľ smerníc- Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz). Pozrite si tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3- Natieranie a lakovanie.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, vypaľovanie atď., môže vytvárať nebezpečný prach a paru. Práce vykonávajúte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použite vhodné (respiračné) ochranné pomôcky.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez oddeľujúcich substancií. Pri nestabilných podkladoch sa musí testovať ich nosnosť a spôsobilosť pre následné nátery. V prípade potreby vytvorte testovaciu plochu a skontrolujte príľnavosť pomocou krížového prierezu a/alebo odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by ste mali medzi jednotlivými vrstvami použiť medzibrúsu.

Zošednuté a zvetrané drevené plochy obrúste až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistíte a obrúste. Ostré drevené hrany zaoblíte. Pri vodorovných plochách sa postarajte o dostatočný sklon odtoku. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyte s nitro riedidlom a naneste skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

### Podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný a bez oddeľujúcich substancií.

### Vhodné podklady:

Staré nátery, kovy natreté základnou farbou, tvrdé plasty, drevo a drevené materiály.

# SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz

## Príprava podkladu:

### Staré nátery:

Otestuje na pevnom mieste. Staré nátery, ktoré nie sú nosné a viac stabilné pre ďalšie vrstvy náterov, odstráňte bez zvyšku. Nosné a stabilné staré nátery dôkladne vyčistite a obrúste. Prípadne 1-krát natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list.

### Kovové podklady:

Kovové podklady odborné pripravte a natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list.

### Tvrde plasty, napr. tvrdé PVC:

Vyčistite so SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Plochu 1-krát natrite so SÜDWEST All-Grund. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 22.

### Drevo a drevené materiály:

Drevené povrchy obrúste a vyčistite v smere vlákien. Drevo v exteriéri, ktoré je náchylné na plesne, natrite so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list a BFS návod č. 18.

### Spracovanie:

Dobre premiešajte a bez riedidla 1 – 2 krát naneste valčekom, štetcom alebo striekaním. Optimálne výsledky dosiahnete pri hrúbke vrstvy od cca 80 - 100 µm (vlhká) počas pracovného postupu.

### Aplikácia striekaním

Postup	Dýza	Tlak materiálu / množstvo	Tlak vzduchu	Riedenie
Vysoký tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 %
Nízky tlak	stredná	cca 2/3	2/3 do max.	cca 5 %

### Podmienky spracovania:

Nespracováajte a neaplikujte pri teplote vzduchu a teplote objektu pod + 5°C a ani na priamom slnečnom žiarení.

### Riedenie / čistenie náradia:

Použite riedidlo na farby syntetických živíc (bez arómátov).

### Schnutie:

(pri + 20°C / 60 % relatívnej vlhkosti vzduchu, 100 µm hrubej mokrej vrstvy).

Povrch nelepi prach: cca 4 hodiny  
Možné prelakovať: cca 12 hodín

Vyššia hrúbka vrstvy a nižšie teploty spomaľujú dobu schnutia.

## Dodatočné upozornenia:

Farby z alkydovej živice, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, majú vlastný typický zápach, ktorý môže byť aj po vyschnutí stále vnímateľný. Preto odporúčame na veľkoplošné použitie v obývacích priestoroch farby SÜDWEST na báze vody, ktoré sú odporúčané na použitie v interiéroch.

Pri vodorovne natieraných plochách a/alebo málo vetranych suchých miestnostiach sa môže schnutie spomaliť a môžu vzniknúť odchýlky stupňa lesku. Zabezpečte dostatočné teplo a vetranie. Optimálne preschnutie celkovej vrstvy zabezpečíte nanosením materiálu max. 100 µm na náter. Vyhnite sa vyšším hrúbkam vlhkých vrstiev, napr. pri striekaní na vodorovné plochy, pretože zreteľne spomaľujú preschnutie.

Biele a svetlé odtiene majú pri umelom alebo nedostatočnom prírodnom osvetlení sklon k žltnutiu. Pre tento typ produktu je to typické, a preto nevzniká nárok na reklamáciu. Aby ste predišli chybným farbám, pred spracovaním musíte farbu na objekte otestovať. Reklamácie chybnej farby po spracovaní nie je možné uznať.

### Stálosť farby podľa BFS návodu č. 26:

Trieda B, skupina 1 – 3 podľa odtieňu

### Smernica ES 2004/42/ES:

Výrobok „All-Deck Buntlack Hochglanz“ spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov d (300 g/l), a preto je v súlade s VOC.

### VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Alkydové živice (podľa odtieňu anorganické a/alebo organické pigmenty), alifatické uhľovodíkové zmesi, sušiacie látky, detergenty, odpeňovače, antioxidanty, sušiacie látky, povrchové prísady

**GISCODE:** M-LL01

### Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetranych priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

## SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: November/2018/KM