

## Boje i lakovi koji sadrže otapala

# SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz

30375



### Upotreba:

All-Deck Buntlack Hochglanz je boja na bazi alkidne smole s vrlo dobrom pokrivnom moći, pogodna za visokokvalitetne premaze u interijeru i eksterijeru.

### Svojstva:

- vrlo dobra pokrivna moć
- vrlo dobra protočnost po površini
- lako obradiva s kistom ili valjkom
- visoka otpornost i trajnost premaza
- visoka otpornost na vremenske utjecaje
- bez aromatskih tvari (VdL-RL-01)
- blago tiksotropna
- otporna na udarce
- vatrostalna do cca 80°C

### Nijanse:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| RAL 1004 zlatnožuta       | RAL1015 svijetla slonovača |
| RAL 1021 senf žuta*       | RAL 2004 prava narančasta  |
| RAL 3000 vatreno crvena*  | RAL 5010 encian plava*     |
| RAL 6005 mahovina zelena* | RAL 6011 žutozelena        |
| RAL 7001 srebrno siva*    | RAL 7016 antracit siva     |
| RAL 7032 šljunkovito siva | RAL 7035 svijetlosiva*     |
| RAL 8011 lješnjak smeđa*  | RAL 8017 čokoladna smeđa   |
| RAL 9005 crna*            |                            |

### All-Color tvorničke nijanse:

Ostale nijanse dostupne na zahtjev.

### Volumen:

125 ml\*, 375 ml, 750 ml, 2,5 l  
\*Samo nijanse označene gore

### Potrošnja:

Valjkom: 80 – 100 ml / m<sup>2</sup> na jedan sloj

### Razina sjaja:

visoki sjaj

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i preparirani radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima, kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjericama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu..

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međuslojno brušenje.

Sive i trošne drvene površine izbrusite do nosive podloge. Nosive stare premaze očistiti i izbrusiti. Oštre drvene rubove zagladiti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljan nagib odvoda vode. Vлага drva ne bi trebala prelaziti 12% za listopadno drvo i 15% za četinarsko drvo. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Drvo s tropskog drveća s mješavinama koje usporavaju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanosite testni sloj. U eksterijeru preporučujemo prethodnu obradu neobrađenog ili rastresitog drveta sklonog gljivicama SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list, DIN 68800, dio 3 i BFS priručnik 18.

### Podloga:

Podloga mora biti suha, čista, nosiva i bez odvajajućih tvari.

### Prikladne podloge:

Stari premazi, metali premazani temeljnim premazom, tvrda plastika, drvo i drveni materijali.

# SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz

## Priprema podloge:

### Stari premaz:

Ispitajte na čvrstom mjestu. Uklonite stare premaze koji nisu nosivi i stabilniji za daljnje premaze bez ostataka. Temeljno očistite i izbrusite nosive i stabilne stare premaze. Ako je potrebno, jednom nanosite SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

### Metalne podloge:

Pripremite i premažite metalne podloge SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

### Tvrda plastika, npr. tvrdi PVC:

Očistite SÜDWEST Zink- i Kunststoff-Reiniger. Jednom premažite površinu SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 22.

### Drvo i drveni materijali:

Brušite i očistite drvene površine u smjeru vlakana. Bojite SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund na vanjsko drvo sklonu plijesni. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 18.

### Obrada:

Dobro promiješajte i nanosite bez razrjeđivača 1-2 puta valjkom, kistom ili sprejem. Optimalne rezultate postići ćete s debljinom mokrog filma od približno 80 - 100 µm u jednom radnom postupku.

### Primjena raspršivanjem:

| Postupak    | Mlaznica | Tlak materijala / količina | Tlak zraka   | Razrjeđivanje |
|-------------|----------|----------------------------|--------------|---------------|
| Visoki tlak | 2,0 mm   | -                          | 2,0 bar      | cca 5 %       |
| Niski tlak  | srednja  | cca 2/3                    | 2/3 do maks. | cca 5 %       |

### Uvjeti obrade:

Nemojte obrađivati ili nanositi na temperaturama zraka i predmeta ispod + 5 ° C ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

### Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Koristite razrjeđivač za boje sa sintetičkim smolama (bez aromatičnih sastojaka).

### Sušenje:

(pri + 20°C / 60 % relativnoj vlažnosti zraka, 100 µm debelim mokrim slojem).

Ne lijepi se prašina na površinu: cca 4 sata  
Moguće prerađivati: cca 12 sati

Veća debljina sloja i niže temperature usporavaju vrijeme sušenja.

## Posebna upozorenja:

Boje alkidnih smola na bazi otapala imaju svoj tipičan miris, koji je još uvijek osjetljiv čak i nakon sušenja. Stoga preporučujemo SÜDWEST boje na bazi vode za velike primjene u dnevnim boravcima, koje se preporučuju za unutarnju upotrebu.

Sušenje može biti sporo na vodoravno obojanim površinama i / ili u slabo prozračenim suhim sobama. Osigurajte odgovarajuću toplinu i ventilaciju. Ne izlažite All-Grund vremenskim utjecajima dulje od 1 tjedna bez završnog premaza. Nakon sušenja dulje od 3 dana, preporučuje se srednje brušenje. Ako želite postići satenske sjajne ili polumat površine na podlogama od cinka ili čelika izvana, preporučujemo upotrebu međusloja s visokim sjajem.

Bijele i svijetle nijanse obično postaju žute pod umjetnom ili nedovoljnom prirodnom rasvjetom. To je tipično za ovu vrstu proizvoda, pa stoga nema zahtjeva za žalbu. Da biste izbjegli pogrešne nijanse boja, prije obrade morate testirati boju na predmetu. Tvrdnje za netočne nijanse boja nakon obrade ne mogu se prihvatiti.

## Postojanost boje prema BFS listu br. 26:

Klasa B, skupina 1 - 3 prema nijansi boje

## Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod 'All-Deck Buntlack Hochglanz' spada u maksimalnu VOC vrijednost kategorije proizvoda d (300 g / l) i stoga je u skladu s VOC.

## VDL deklaracija (sadržane tvari):

Alkidne smole (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi), alifatske smjese ugljikovodika, sredstva za sušenje, deterdženti, sredstva za pjenjenje, antioksidanti, sredstva za sušenje, površinski aditivi.

**GISCODE:** M-LL01

## Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i stočnu hranu držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na [www.sudwest.hr](http://www.sudwest.hr)

# SÜDWEST All-Deck Buntlack Hochglanz

**Skladištenje:**

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

**Skupljanje i odlaganje otpada:**

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

**Tehnička podrška:**

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: [info@sudwest.hr](mailto:info@sudwest.hr)

Od: Studeni/2018/KM